


SAUNAPROFIL | ESPE MASSIVHOLZ, STÄRKENVERL.

Handelsname: Espe (Pappel)

Kurzzeichen: POTL (DIN EN 13556) | Rohdichte: 450 kg/m³



Herkunft

Baltikum

Charakter

Die Espe gehört zu der Gattung der Pappeln und liefert ein sehr helles und fast astreines Holz mit einer weißlich bis hellgelblichen Färbung. Die homogene kaum strukturierte Oberfläche eignet sich sehr gut für Innenräume in denen eine ruhige Ausstrahlung gewünscht ist. Wegen seiner geringen Wärmeleitfähigkeit ist die Espe hervorragend für den Einsatz im Saunabereich geeignet.

Qualität

Im Prinzip astrein.

Profileigenschaften

- > durchgehende massive Decklage ca. 3 mm
- > untere Lage und Feder keilgezinkt – aus massiver Espe
- > Die Formaldehydabgabe bei einer erhöhten Temperatur von 90° entspricht der ÖNORM M 6219-1. Prüfzeugnis CT-20-04-23-02 vom Institut für Holztechnologie in Dresden, mit Prüfbericht 2519594 vom 10. Dezember 2019.

Befestigung

Im Saunabereich unsichtbar mit Edelstahl Schraubkrallen.

Behandlung

Im Innenbereich einer Sauna ist keine Behandlung zugelassen und auch nicht erforderlich.

 Softline – Saunaprofil (10 mm Feder)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (Folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.
					pro Bund	pro Paket	
	Espe, A-Sortierung stärkenverleimt*	15 x 90	80 mm/10 mm	1,80, 2,00, 2,10, 2,40, 2,70, 3,00	6	264	305 72 002

*im Prinzip astrein – Verwenden Sie in der Sauna bitte nur unbehandelte Hölzer