

SAUNAPROFIL, INNENHOLZ | HEMLOCK

Handelsname: Hemlock

Kurzzeichen: TSHT (DIN EN 13556) | Dauerhaftigkeitsklasse 4 (DIN EN 350) | Rohdichte: 480 kg/m³



Hemlock

Herkunft

Westküste Nordamerika / British Columbia

Charakter

Die nordamerikanische Tannen-Art ist hell bräunlich gefärbt und im Prinzip astfrei. Durch den Einschnitt als „Rifts/Halbrifts“ (aufrecht stehende Jahresringe) ist der Verzug sehr gering. Das feinjährige, harzfreie Holz eignet sich wegen seiner geringen Wärmeleitfähigkeit gut für den Saunabau. Gelegentlich kommen braune oder hellgraue Mineralstreifen und bräunliche Rindeneinschlüsse vor. Durch UV-Einwirkung dunkelt das Holz langsam nach.

Qualität

Astfreie A-Sortierung („Rifts/Halbrifts“)

Befestigung

Im Saunabereich unsichtbar mit Edelstahl-Schraubkrallen.

Behandlung

Im Innenbereich einer Sauna ist keine Behandlung zugelassen und auch nicht erforderlich.